

### Prüfzeugnis Nr. MAIC-2023-1023

zur Fremdüberwachung von Tapeten nach den Güte- und Prüfbestimmungen der  
Gütegemeinschaft Tapete e.V., Düsseldorf, vom Juni 2014 (RAL-GZ 479)

#### Hersteller: Flügger A/S

WKI Nr.	Eingangsdatum	Probenbezeichnung (kundenseitig bereitgestellte Informationen)	Produkt Nr.	Anfertigungs Nr.
P97231	11.04.2023	Art Deco Style	650209	n.a.

#### Ergebnisse der Probe P97231 (Art Deco Style)

Parameter	Analysenwerte [mg/kg]	Grenzwerte [mg/kg]
Arsen	0,4	3
Barium	11	500
Antimon (gesamt)	< LoQ	20*
Antimon (löslich)	nicht bestimmt	20
Blei	< LoQ	20
Cadmium	< LoQ	3
Chrom (III-VI)	3	20**
Chrom (VI)	nicht bestimmt	20
Quecksilber	< LoQ	2
Selen	< LoD	10
Vinylchlorid-Monomer	< 0,2	0,2

Nachweisgrenze (LoD): 0,3 mg/kg

Bestimmungsgrenze (LoQ): 0,9 mg/kg

\* wenn der Antimongehalt 20 mg/kg überschreitet, muss der lösliche Antimonanteil bestimmt werden

\*\* wenn der Chrom (III-VI) -Wert 20 mg/kg überschreitet, muss der Chrom (VI) -Wert bestimmt werden

**Bemerkungen:** Die festgelegten Grenzwerte des RAL-Gütezeichens 479, Abschnitt 3.2.1 und 3.2.4, werden eingehalten.


Braunschweig, den 21.04.2023

Sachbearbeiter



A. Omelan

Für den Fachbereich



Dr. E. Uhde