# Wall Primer Pro

## Produkteigenschaften




Alkalibeständig extra reichhaltige Grundierung, die eine matte Oberfläche ergibt. Gewährleistet eine gleichmäßige, gesättigte und gespachtelte Oberfläche, die für die Endbehandlung mit Decken- oder Wandfarbe in der gewünschten Qualität geeignet ist.

- **Grundierung**
- **Extra reichhaltig**
- **Matt**

## Zeichnung

↘
Entspricht den AgBB-Kriterien für 28-Tage-Emissionen gemäß EN16516.

## Produktverwendung

Grundierung für Gips, Beton, Gipskarton und gespachtelte Oberflächen vor dem Streichen mit Decken- und Wandfarbe.
Wird auch zum Grundieren von Glasfilz, Glasgewebe und Faserfilz verwendet.

## Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.
Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

## Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Absanden.
Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskreidungen durch eine Reinigung mit Fluren 37.
Wasserlösliche Verfärbungen, Nikotin und Ruß können mit Fluren 49 entfernt werden.
Erzeugen Sie die erforderliche matte Oberfläche durch Sandstrahlen.
Risse, Unebenheiten und Löcher müssen verspachtelt werden.
Saug- und poröse Substrate werden mit Flügger Sealer grundiert.

## Auftragen
Pinsel, Roller oder Sprühgerät.
Wählen Sie Ihr Werkzeug/Arbeitsgerät entsprechend der gewünschten Endbehandlung.
Nass auf nass auftragen und den Vorgang durch Bürsten bzw. Rollen in der gleichen Richtung abschließen.
Kälte bzw. Wärme kann sich auf die Viskosität des Materials auswirken.
Materialtemperatur für eine Spritzlackierung: min. 12 °C.
Während der Trocknung bzw. dem Aushärtevorgang darf keine Kondensation auftreten.
Kälte und erhöhte Feuchtigkeit führen zu einer verlängerten Trocken- und Aushärtezeit und einem verlängerten Intervall für die Wiederbehandlung.
Erhöhte Temperaturen und eine geringe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer verkürzten Trocken- und Aushärtezeit.
Führen Sie zur Überprüfung der Haftung und des Ergebnisses immer eine Testbehandlung durch.

## Erwartetes Ergebnis
Matte, gedeckte Oberfläche.
Die Behandlung mit Flügger Pro-Farbe im gewünschten Glanz und in der gewünschten Farbe für das bestmögliche Ergebnis abschließen.

## Nützliche Informationen
Wenn der gesamte Inhalt des Gebindes nicht in einem Arbeitsgang verarbeitet wird, wird empfohlen, aus einem separaten Eimer oder einer Farbwanne zu arbeiten statt direkt aus dem Originalgebinde, da wiederholtes Öffnen und der Kontakt mit Luft die Eigenschaften und Haltbarkeit der Farbe beeinträchtigen können.
Füllen Sie daher nur die benötigte Farbmenge in einen separaten Eimer oder eine Farbwanne um.
Verwenden Sie bei Bedarf Beutel oder Einsätze, um Farbwanne oder Eimer sauber zu halten.
Halten Sie die Farbe während Arbeitspausen abgedeckt, um ein Antrocknen zu vermeiden.
Füllen Sie Farbreste nicht zurück in das Originalgebinde.
Um Materialverluste zu minimieren, wird empfohlen, fortlaufend nur die benötigte Farbmenge umzufüllen.
Zur Lagerung kann die Farbe vorteilhaft in ein kleineres, dicht verschließbares Gebinde umgefüllt werden, das der verbleibenden Menge entspricht.

## Bitte beachten!
Auf auskreidenden Untergründen und auf gipsbasierten Spachtelmassen empfehlen wir Flügger Sealer Non-drop als Grundierung.

## Umweltinformationen
Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.
Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

## Lagerung
Kühl, frostgeschützt und fest verschlossen

## Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Glanz | Matt |
| Dichte (kg/l) | 1.44 |
| Feststoffgewicht % | 64 |
| Feststoffvolumen % | 49 |
| Nominaler Ergiebigkeit (m²/l) | 8 |
| Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung: | Min. +10°C |
| Feuchtigkeit | Max. Feuchtigkeit 80 % RH. |
| Staubtrocken bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden) | 1 |
| Intervall für die Wiederbehandlung bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden) | 4 |
| Vollständig ausgehärtet bei 20 °C, 60 % r. F. (Tage) | 28 |
| Emission gemäß EN16000-9:2006 (<µg/m² h nach 28 Tagen) | 20 |
| Verdünnung | Wasser. Beim Spritzlackieren wenn nötig verdünnen. 5–10 %. |
| VOC - Volatile Organic Compounds | VOC limit value (Cat. A/g): 30 g/l (2010)<br>Product VOC: max 2,5 g/l |
| Reinigung der Werkzeuge usw. | Wasser |
| Country of Origin | Denmark |

## Aktuelle TDS-Version

November 2026

## Ersetzt die TDS-Version

Oktober 2026