# Pro Vindusmaling

## Produktbeskrivelse

Halvmatt fyldig dekkende vindusmaling. Gir en meget værbestandig overflate med maksimal holdbarhet, glans og kulørstabilitet. Produktet er enkelt å påføre og tørker raskt. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.




## Anvendelse

Vinduer og dører.
Kan også brukes innvendig i forbindelse med behandling av vinduer og dører.
Underlaget skal være grunnet, industrigrunnet eller tidligere behandlet.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.
Fuktinnhold i tre før malebehandling maks.:
Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

## Behandling

Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping
Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.
Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkevne.
Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering.
Blanke, tidligere behandlede overflater skal mattslipes.
Nytt, deriblant impregnert tre, eller bart renset tre grunnes med Yunik Pro Wood Primer.
Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes
Optimal holdbarhet oppnås ved 2 eller fler strøk.

## Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte.
Gå over med pensel etter påføring med rull eller sprøyte.
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning.
Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 °C.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Unngå å arbeide i direkte solskinn og på veldig varme overflater.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Kontakt med andre overflater før malingen er herdet kan forårsake klebning.
Kontakt mot myknet PVC-tetningsstrimmel forårsaker klebning.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

## Forventet resultat
Halvmatt og dekket overflate.
Forventet holdbarhet 8 år.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, lagtykkelse, utførelsen av arbeidet og eksponering.
Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.
Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer.

## Rengjøring og vedlikehold
Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov.
Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

## OBS!
Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.
Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.
Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

## Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

## Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Glans | Halvmatt;30 |
| Densitet (kg/l) | 1.26 |
| Tørstoff vekt (%) | 50 |
| Tørstoff vol (%) | 36 |
| Nominell rekkeevne (m²/l) | 8 |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +5°C |
| Luftfuktighet | Maks luftfuktighet 80 % RF. |
| Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer) | 1 |
| Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) | 4 |
| Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager) | 28 |
| Fortynning | Vann |
| VOC Text | VOC limit value (Cat. A/e): 130 g/l (2010)<br>Product VOC: max 5 g/l |
| Rengjøring av verktøy osv. | Vann |

## Nåværende TDS Versjon

juli 2024

## Erstatter TDS Versjon

mai 2024