Ding-dong

Właściwości produktu



Akrylowy lakier do mieszania z ding-dong chips. Chipsy ukrywają niedoskonałości powierzchni, lecz mogą również powodować niewielkie nierówności, które można usunąć papierem ściernym, następnie nałożyć dodatkową warstwę lakieru. Zalecana do pomieszczeń o średnich wymaganiach funkcjonalnych, narażonych na lekki ruch, niewielkie narażenie i zabrudzenia.

- **Półmatowa, wytrzymała powierzchnia**
- **Chroni powierzchnię**
- **Stosowane z chipsami ding-dong**

Znakowania

BASTA ALPHA

↘

Produkt jest zadeklarowany w Portalu Deklaracji Łańcucha Dostaw (SCDP) dla nowych budynków generacji 4.

Zastosowanie

Do stosowania w korytarzach i na klatkach schodowych.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.
Należy równomiernie pomalować farbą Flügger Pro Classic 05 lub Flügger Perform 5.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Zacieki z wody lub powierzchnie przebarwione nikotyną lub sadzą należy oczyścić i zagruntować gruntem Flügger Interior Stop Primer.
Twarde, gładkie powierzchnie należy w razie potrzeby zmatowić i zagruntować Flügger Interior Fix Primer.
Pęknięcia, nierówności i otwory trzeba zaszpachlować.
Podłoża chłonne i porowate należy zagruntować Flügger Grunt wodny niekapiący.
Dodać 100 g chipsów na 2½ litra lakieru i 4 x 100 g chipsów na 10 litrów lakieru.
ding-dong chips najlepiej mieszać mieszadłem na niskich obrotach przez ok. 5 minut.
Gotowy lakier należy zużyć bezpośrednio po wymieszaniu.

Aplikacja
Pędzel lub wałek.
W zależności od wymagań należy wybrać odpowiednią technikę aplikacji.
Nakładać techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.
Należy zawsze stosować ten sam numer partii produkcyjnej na powierzchniach przylegających do siebie/nieprzerwanych.
Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować inny odbiór odcienia koloru.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Warto wiedzieć
Zapewnić odpowiednią temperaturę i skuteczną wentylację podczas aplikacji.
Niska temperatura i duża wilgotność mogą spowodować żółknięcie powłoki lakieru.

Oczekiwany rezultat
Półmatowa, bezbarwna i trwała powierzchnia o charakterystycznym połysku.
Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, wilgotną ścierką i wodą.
Do momentu całkowitego utwardzenia farby należy zachować ostrożność podczas użytkowania powierzchni.

Uwaga!
Należy się liczyć z tym, że ewentualne pozostałości po pewnym czasie mogą spowodować odbarwienie w wyniku zmięknięcia wiórów.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile farby potrzebujesz.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Typ produktu	Lakier
Połysk	20;Półmat
Gęstość (kg/l)	1.03
Zawartość części stałych wagowo	21
Zawartość części stałych objętościowo	18
Nominalna wydajność (m²/l)	6
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	2
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	12
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Woda i mydłem

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2025

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2025