

Produktbeskrivelse

Dekso 1 Ultramat er et premium produkt med særlige egenskaber som kombinerer funktion og æstetik med kompromisløs kvalitet.



Egenskaber

Ultramat 100 % acryl væg- og loftmaling. Anbefales til lokaler med høje funktionelle og særlige æstetiske krav, der udsættes for nogen tilsmudsning og brugsbetinget slid.

Anvendelsesområde

Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, klinik, butik og trappeopgange. Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader. Forudsætning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Miljømærkning



Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer:

Se produktets tekniske datablad

Rengøring

Skånsom rengøring

Overfladen er malet, intakt og fastsiddende, med støv eller anden løstsiddende, tør tilsmudsning. Overfladen tåler nedbørstning og/eller støvsugning.

Almindelig rengøring

Overfladen er malet, intakt, fastsiddende og tilsmudset af støv og snavs. Overfladen tåler rengøring, herunder pletrengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, blød børste, vand og klud.

Pletrengøring på ultramatte overflader kan medføre skjolder og oppolering. Vær opmærksom på, at overdreven brug af vand kan skade overfladen.

Anbefalet rengøringsmiddel

Flügger Fluren 37 Grundrengøring, universal rengøring eller tilsvarende.

Vedligeholdelse

Enkel vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er ultramat, jævn eller struktureret, intakt med enkelte små huller og revner. Åbne porer kan forekomme. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning og uden risiko for gennemslag på grund af tobakstjære eller vandskjolder. Overfladen er let tilsmudset/falmet.

Vedligeholdelse: Der foretages en afvaskning af overfladen med efterfølgende pletspartling af små huller og revner, hvorefter fladen males. Da der kun males 1 gang, er kulørvalget begrænset til nuancer, der ikke afviger væsentlig fra underlaget.

Almindelig vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er ultramat, med struktur og/eller ujævnheder. Åbne porer kan forekomme. Stort set intakt med enkelte små huller og revner. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig, uden risiko for gennemslag på grund af tobakstjære eller vandskjolder og uden væsentlig afsmitning. Overfladen er tilsmudset/falmet.

Vedligeholdelse: Der foretages en afvaskning af overfladen med efterfølgende spartling for at udfylde huller og andre ujævnheder, så overfladen fremtræder jævn og ensartet. Da der males 2 gange, er kulørvalget ikke begrænset til nuancer, der ikke afviger væsentlig fra underlaget.

Reparation af skader

Skader udbedres straks og med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Pletreparation

Generelt er det ikke muligt at udføre pletreparation/pletmaling uden synlige spor. Overflade struktur, lysindfald og betragningsvinkel er afgørende for, hvor tydeligt pletreparationer fremstår.

På jævne overflader, ved eksponering fra direkte lysindfald igennem glasarealer, eksponering fra elektriske lyskilder og ved betragtning i sidelys vil pletreparationer altid fremstå synlige i større eller mindre grad. Forsøg altid at fjerne mærker, skidt og snavs ved rengøring.

Reparation skal altid udføres med samme materiale og samme batchnummer som oprindeligt anvendt. Bedst resultat opnår man på strukturerede overflader, som betragtes i ret vinkel og skygge. Større skader repareres, hvis muligt, med værktøj svarende til, hvad der oprindeligt er anvendt. Hvor det ikke er muligt at udbedre større skader acceptabelt ved pletreparation behandles hele vægarealer med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Opbevaring

Ubrudte og brudte emballager opbevares køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Affaldshåndtering

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. Tom emballage afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Miljøcertificeret byggeri

Dokumentation til miljøcertificeret byggeri mm. kan downloades i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhed

Vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp: se pkt. 4 i SDS

Håndtering og opbevaring: se pkt. 7 i SDS

Transportinformation: se pkt. 14 i SDS

Oplysninger om love og bekendtgørelser: se pkt. 15 i SDS

VOC: se pkt. 2.3 i SDS

Forbehold

Oplysningerne i dette dokument er baseret på omfattende laboratorietests og praktisk erfaring.

Da de forhold, som produkterne anvendes under, ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden varsel. Malingen kan betragtes som et halvfabrikat. Slutresultatet afhænger af underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring mv.

Behandling

**Behandlet underlag /
underlagets art**

Malet i farve:

Farvenavn

Farvenummer

Farvekort

Produktionsnummer

Arbejdet udført af

Dato

Underskrift