

Produktbeskrivelse
Interior Strong Finish 20 er en vandbaseret emalje til færdigbehandling af træ og metal indendørs.
Produktet er let at anvende og giver en flot overflade med emaljeagtig karakter.

Egenskaber
PU forstærket emalje med fyldig konsistens og optimal sammenflydning.
Anbefales til emner hvor der stilles særlige æstetiske og funktionelle krav.

Anvendelsesområde
Køkkenlåger, bordplader, døre, dørkarme, indfatninger, fodlister, vinduer, lysninger, vindueskarme, paneler, møbler og rustbeskyttet jern og metal.
Forudsætning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Miljømærkning

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer:
Se produktets tekniske datablad

Rengøring

Almindelig rengøring
Overfladen er malet, træbeskyttet eller lakeret.
Behandlingen er intakt, fastsiddende og tilsmudset af snavs.
Tåler øget tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.

Anbefalet rengøringsmiddel
Flügger Fluren 37 Grundrengøring, universal rengøring eller tilsvarende.

Vedligeholdelse

Enkel vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er dækket, stort set intakt med enkelte små huller og/eller revner samt mindre ridser. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig samt uden væsentlig afsmitning. Overfladen er let tilsmudset/falmet.

Vedligeholdelse: Overfladen rengøres og slibes med efterfølgende kitning af små huller og revner. Det spartlede slibes og pletmales, hvorefter fladen males en gang. Kulørvalg er begrænset til nuancer der ikke afviger væsentligt fra tidligere behandling.

Almindelig vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er dækket, delvis intakt med små huller og revner, stød og slagmærker, ridser og ujævnheder. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig samt uden væsentlig afsmitning. Overfladen er tilsmudset/falmet.

Vedligeholdelse: Overfladen rengøres, slibes og grundes med efterfølgende spartling for at udfylde huller, revner og andre ujævnheder, så overfladen fremtræder jævn og ensartet. Det spartlede slibes og grundes, hvorefter fladen males 2 gange. Da der males 2 gange, er kulørvalget ikke begrænset til nuancer, der ikke afviger væsentlig fra underlaget.

Reparation af skader

Skader udbedres straks og med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført.
Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling.
Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde.
Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Pletreparation

Generelt er det ikke muligt at udføre pletreparation/pletmaling uden synlige spor.
Overflade struktur, lysindfald og betragtningsvinkel er afgørende for, hvor tydeligt pletreparationer fremstår.

På jævne overflader, ved eksponering fra direkte lysindfald igennem glasarealer, eksponering fra elektriske lyskilder og ved betragtning i sidelys vil pletreparationer altid fremstå synlige i større eller mindre grad. Forsøg altid at fjerne mærker, skidt og snavs ved rengøring.

Reparation skal altid udføres med samme materiale og samme batchnummer som oprindeligt anvendt.
Bedst resultat opnår man på strukturerede overflader, som betragtes i ret vinkel og skygge.
Større skader repareres, hvis muligt, med værktøj svarende til, hvad der oprindeligt er anvendt.
Hvor det ikke er muligt at udbedre større skader acceptabelt ved pletreparation behandles hele arealer med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Opbevaring
Ubrudte og brudte emballager opbevares køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Affaldshåndtering
Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. Tom emballage afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Miljøcertificeret byggeri
Dokumentation til miljøcertificeret byggeri mm. kan downloades i Flügger Document Manager

Helse og sikkerhed
Vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp: se pkt. 4 i SDS
Håndtering og opbevaring: se pkt. 7 i SDS
Transportinformation: se pkt. 14 i SDS
Oplysninger om love og bekendtgørelser: se pkt. 15 i SDS
VOC: se pkt. 2.3 i SDS

Forbehold
Oplysningerne i dette dokument er baseret på omfattende laboratorietests og praktisk erfaring.
Da de forhold, som produkterne anvendes under, ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden varsel. Malingen kan betragtes som et halvfabrikat. Slutresultatet afhænger af underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring mv.

Behandling

Behandlet underlag / underlagets art

Malet i farve:
Farvenavn
Farvenummer
Farvekort

Produktionsnummer

Arbejdet udført af

Dato

Underskrift