



Produktbeskrivelse

Interior Radiator Finish er en vandbaseret emalje til færdigbehandling af metal indendørs.

Produktet er let at anvende og giver en flot overflade med emaljeagtig karakter.

Egenskaber

Varmefast acrylemalje med lind, smidig konsistens og god sammenflydning.

Anbefales til radiatorer og varmerør og tåler temperaturer op til 80 °C.

Anvendelsesområde

Rustbeskyttet jern og metal.

Forudsætning at underlaget er grundet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer:

Se produktets tekniske datablad

Rengøring

Almindelig rengøring

Overfladen er malet og behandlingen er intakt, fastsiddende og tilsmudset af snavs.

Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.

Anbefalet rengøringsmiddel

Flügger Fluren 37 Grundrengøring, universal rengøring eller tilsvarende.

Vedligeholdelse

Enkel vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er dækket, intakt med enkelte ridser, blottet metal eller rustangreb. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig samt uden væsentlig afsmitning. Overfladen er let tilsmudset/falmet.

Vedligeholdelse: Overfladen rengøres og slibes med efterfølgende grunding af ridser og blottet metal 2 gange med Metal Pro Multiprimer. Det grundede pletmales, hvorefter fladen males en gang. Kulørvalg er begrænset til nuancer der ikke afviger væsentligt fra tidligere behandling.

Almindelig vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er dækket, stort set intakt med ridser, blottet metal, gennemslidninger og rustangreb. Eksisterende maling er uden væsentlig afsmitning, stort set fastsiddende og bæredygtig, løstsiddende maling kan forekomme. Overfladen er tilsmudset/falmet.

Vedligeholdelse: Overfladen rengøres og rustangreb slibes til rent metal med efterfølgende grunding 2 gange med Metal Pro Multiprimer, hvorefter fladen males 2 gange. Da der males 2 gange, er kulørvalget ikke begrænset til nuancer, der ikke afviger væsentlig fra underlaget.

Reparation af skader

Skader udbedres straks og med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført.

Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling.

Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde.

Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Pletreparation

Generelt er det ikke muligt at udføre pletreparation/pletmaling uden synlige spor.

Overflade struktur, lysindfald og betragtningsvinkel er afgørende for, hvor tydeligt pletreparationer fremstår.

På jævne overflader, ved eksponering fra direkte lysindfald igennem glasarealer, eksponering fra elektriske lyskilder og ved betragtning i sidelys vil pletreparationer altid fremstå synlige i større eller mindre grad. Forsøg altid at fjerne mærker, skidt og snavs ved rengøring.

Reparation skal altid udføres med samme materiale og samme batchnummer som oprindeligt anvendt.

Bedst resultat opnår man på strukturerede overflader, som betragtes i ret vinkel og skygge.

Større skader repareres, hvis muligt, med værktøj svarende til, hvad der oprindeligt er anvendt.

Hvor det ikke er muligt at udbedre større skader acceptabelt ved pletreparation behandles hele arealer med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Opbevaring

Ubrudte og brudte emballager opbevares køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Affaldshåndtering

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. Tom emballage afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Miljøcertificeret byggeri

Dokumentation til miljøcertificeret byggeri mm. kan downloades i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhed

Vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp: se pkt. 4 i SDS

Håndtering og opbevaring: se pkt. 7 i SDS

Transportinformation: se pkt. 14 i SDS

Oplysninger om love og bekendtgørelser: se pkt. 15 i SDS

VOC: se pkt. 2.3 i SDS

Forbehold

Oplysningerne i dette dokument er baseret på omfattende laboratorietests og praktisk erfaring.

Da de forhold, som produkterne anvendes under, ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden varsel. Malingen kan betragtes som et halvfabrikat. Slutresultatet afhænger af underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring mv.

Behandling

**Behandlet underlag /
underlagets art**

Malet i farve:

Farvenavn

Farvenummer

Farvekort

Produktionsnummer

Arbejdet udført af

Dato

Underskrift