DETALE Topcoat

DETALE CPH er einstök vörulína sem ætluð eru til skrauts sem er hægt að gera virkilega öðruvísi hluti með. Litirnir og áferðirnar eru innblásin af skandinavískri hönnun og hefð og fyrirmyndin er breytileiki náttúrunnar.



Vörulýsing

Efnið smýgur inn í veggi og loft og styrkir eiginleika málningarinnar. Skapar yfirborð sem hrindir frá sér vatni og óhreinindum. Ráðlagt fyrir svæði með eðlilegar kröfur um notkun sem verða fyrir einhverju magni af óhreinindum og sliti.

- **Smýgur inn í vegginn**
- **Glær**
- **Hrindir frá sér óhreinindum á við mattan málaðan flöt**

Merkingar

Notkunarmöguleikar

Stofur, anddyri, skrifstofur, verslanir, tannlæknastofur, skrifstofur, hótel og veitingastaðir.
Yfirborðsfletir meðhöndlaðir með DETALE KC 14 auk steinefnaundirlagi í múrverki, steypu og músteinum.

Undirlag

Verður að vera gleypið, hreint, þurrt, þétt og henta fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægja skal ryk og laust efni.
Berðu á 1-2 umferðir. Hámarks árangur næst eftir 2 umferðir.

Notkun

Þurrkið létt yfir yrirborðið með örtrefjaklút.
Berið á með því að nota lágþrýstings úðara og frekari áburð ef þess þarf.
Berið jafnt á, blautt á blautt, og forðist að efnið leki.
Forðist dropamyndun.
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar.
Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.
Alltaf skal prófa takmörk og hvernig viðloðunin er og árangur.

Væntanleg útkoma
Glært yfirborð.
Þolir hreinsun og þvott með mildu hreinsiefni án núnings, með vatni og þurrka skal með rökum klút.
Varist að setja hluti á yfirborðið áður en málningin er að fullu hörðnuð.

Umhverfisupplýsingar
Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.
Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.
Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.
Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.
Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla
Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður
Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.
Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.
Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Eðlisþyngd (kg/l)	1
Langur notkun (m²/ltr.)	15
Stuttur notkun (m²/ltr.)	12
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Snertiþurrt við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	1
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/l): 200 g/l (2010) Product VOC: max 30 g/l
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

september 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júní 2026