Adhesive 270

Produktbeskrivelse

Færdigblandet, transparent forstærket klæber. Til opsætning af savsmuldstapet, papirtapet og non-woven tapet, hvor klæberen påføres bagsiden af tapetet.



- **Tapetklæber**
- **Færdigblandet**
- **Velegnet til klistermaskine**

Mærkninger

Anvendelse

Indendørs i tørre rum til opsætning af savsmuldstapet, papirtapet og non-woven tapet.
På beton, letbeton, puds, gipskarton, fibergips, træfiberplader, finerplader, spånplader og sandspartlede overflader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres og behandles med spærrende grundmaling.
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Sugende og porøse underlag grundes.
Ubehandlede, malede og tapetserede underlag grundmales.

Påføring
På bagsiden af tapet med pensel, rulle eller klistermaskine.
Afstem lagtykkelse til underlag og vægbeklædning.
Påfør ensartet vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
Papirkvalitet skal normalt trække ca. 10 min. inden opsætning.
Forskel i lagtykkelse eller uens struktur kan resultere i uensartet overflade.
Utilstrækkelig lagtykkelse medfører risiko for blæredannelse og mangelfuld vedhæftning.
Overdreven lagtykkelse medfører risiko for krakelering og revnedannelse.
Klæber påført forsiden af tapetet kan medførre synlige skjolder.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid og gennemhærdning.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Ensartet og fastsiddende overflade.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til klæberen er fuldt gennemhærdet.

OBS!
Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget klæber der skal anvendes.
Fjern mest mulig klæber fra værktøj inden rengøring.
Klæber og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende klæber korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.03
Tørstof vægt (%)	12
Tørstof vol. (%)	9
Nominel rækkeevne (m²/l.)	5
Lang rækkeevne (m²/l.)	6
Kort rækkeevne (m²/l.)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

juli 2026

Erstatter TDS Version

december 2025