Filler Pro LGS Airless

Produktbeskrivning

Rullspackel för torra rum. Innehåller lätta högfyllande fyllmedel med optimerade påföringsegenskaper för airless sprutpåföring. Slutbehandlas med väggbeklädnad och/eller lämplig tak- eller väggfärg i önskad kulör och glans.



- **Rullspackel med högsta fyllförmåga**
- **Maximerade påföringsegenskaper**
- **Svanen godkänd**

Märkningar

Användning

Högfyllande spackelmassa för bredspackel och utfyllnad av strukturerade underlag, ex puts, betong, lättbetong, samt målad strukturtapet och väv.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom grovrengöring, slipning och avdamning.
Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.
Hårda, glatta underlag mattslipas.
Spackelmassan appliceras och jämnas ut.
Spacklet tjocknar in efter ett par minuter och blir då lättare att släta ut.
Ytan slipas och grundas eller grundmålas innan vidare behandling.

Applicering

Applicera med spackelrulle och jämna ut med bredspackel.
Anpassa valet av verktyg efter ytans storlek.
Applicera tillräcklig mängd, bearbeta och jämna ut spackelmassan.
Kyla / värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Det finns risk för krympning om spackelmassan inte är genomtorr innan vidare behandling.
Utför alltid en provbehandling för kontroll och godkännande av vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Ljus grå, jämn yta redo för vidare behandling med väggbeklädnad och/eller lämplig tak- eller väggfärg i önskad kulör och glans.

OBS!
CE claims:
EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 2A

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket spackel du behöver.
Tag bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring.
Spackel och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven spackel på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Förvaras frostfritt, svalt och väl tillsluten.
Rekommenderad förvaringstemperatur: +5 °C till +30 °C.
Produkten ska tempereras till arbetstemperatur före användning.

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Kompletterande info
Rekommenderad slipning med korn 120-150 och medelhastighet.
Uppfyller CE kraven enligt EN15824, Bredspackling

Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Kulör (spackel)	Ljusgrå
Densitet (kg/l)	0.95
Torrhalt: Vikt %	55
Torrhalt: Vol %	52
Nominell sträckförmåga vid 2 mm skikttjocklek (ltr./m²)	2
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	16
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Total emission jf. EN16000-9:2006: (< µg/m²h efter 28 dagar)	72
Vidhäftning på betong (Mpa)	0,49
Skickttjocklek (nominell mm)	2
Kornstorlek (max mm)	0,3
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersätter TDS version

juni 2026