Filler Pro LGS Airless

Właściwości produktu

Masa szpachlowa do aplikacji wałkiem, do stosowania w suchych pomieszczeniach. Zawiera lekkie wypełniacze o zoptymalizowanych właściwościach aplikacyjnych do aplikacji wałkiem. Powierzchnię wykończyć za pomocą okładziny ściennej i/lub odpowiedniej farby do sufitów lub ścian w wybranym kolorze i w wybranym stopniu połysku.



- **Masa szpachlowa do nakładania wałkiem, o bardzo dobry właściwościach wypełniających**
- **Optymalna aplikacja**
- **Certyfikat Nordic Ecolabel**

Znakowania

Zastosowanie

Masa szpachlowa o bardzo dobrych właściwościach wypełniających do całopowierzchniowego szpachlowania tynków i wyrównywania podłoży strukturalnych, np. tynku, betonu, lekkiego betonu oraz pomalowanych tapet strukturalnych i filcu.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do dalszej obróbki.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Zacieki z wody lub powierzchnie przebarwione nikotyną lub sadzą należy oczyścić.
Twarde, gładkie powierzchnie należy zmatowić.
Nałożyć masę szpachlowa i wyrównać.
Masa szpachlowa po kilku minutach wstępnie wiąże i podsycha przez co staje się łatwiejsza do wygładzenia.
Przed dalszą obróbką powierzchnię przeszlifować i zagruntować.

Aplikacja
Nałożyć za pomocą wałka i wyrównać szeroką szpachlą.
Wybór narzędzia zależy od wielkości powierzchni.
Nałożyć odpowiednią ilość, wykonać obróbkę i wyrównać masę szpachlową.
Zimno/ciepło może wpływać na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci.
Zimno i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Ryzyko skurczenia, jeśli masa szpachlowa nie wyschła całkowicie przed dalszą obróbką.
Należy zawsze wykonać próbę w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności oraz rezultatu.

Oczekiwany rezultat
Jasnoszara, równa powierzchnia gotowa do dalszej obróbki z użyciem okładziny ściennej i/lub odpowiedniej farby sufitowej lub ściennej w żądanym kolorze i połysku.

Uwaga!
CE claims:
EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 2A

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, wypełniacza jest potrzebne.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość wypełniacza z narzędzi.
Wypełniacz i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem i przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Zalecana temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C.
Przed użyciem produkt należy doprowadzić do temperatury roboczej.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje dodatkowe
Zalecana gradacja papieru do szlifowania 120-150 i średnia prędkości przy szlifowaniu mechanicznym.
Spełnia wymagania CE dla EN 15824, Tynkowanie pełne.

Dane Techniczne

Typ produktu	Gładź i uczczelniacz
Kolor (tynk, gładź)	Jasnoszary
Gęstość (kg/l)	0.95
Zawartość części stałych wagowo	55
Zawartość części stałych objętościowo	52
Nominalna wydajność przy grubości warstwy 2 mm (ltr./m²)	2
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	16
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Emisja całkowita według EN16000-9:2006 (< µg/m²h po 28 dniach)	72
Przyczepność do betonu (MPa)	0,49
Grubość warstwy (nominalna mm)	2
Rozmiar ziarna (max. mm)	0,3
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Sweden

Obecna wersja karty technicznej

październik 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2026