Filler Pro LB

Właściwości produktu

Szpachla do aplikacji skrzynką i oklejarką taśmową, do płyt kartonowo-gipsowych w suchych pomieszczeniach. Zawiera lekkie drobnoziarniste wypełniacze o dobrych właściwościach wypełniających i wysokiej wytrzymałości. Wykończyć za pomocą okładziny ściennej i/lub odpowiedniej farby do sufitów lub ścian w wybranym kolorze o wybranym stopniu połysku.



- **Połączenia płyt gipsowych**
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie**
- **Jasnoszary**

Znakowania

Zastosowanie

Wypełnianie i wzmacnianie połączeń w połączeniu z Flügger taśmą do suchej zabudowy z oznakowaniem CE oraz wypełnianie otworów na śruby w płytach kartonowo-gipsowych.
Szpachlowanie punktowe i całościowe podczas wygładzania tynku, betonu, lekkiego betonu, płyt kartonowo-gipsowych i wcześniej malowanych powierzchni.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Podczas oczyszczania, szlifowania i odkurzania należy usunąć luźne materiały i farbę.
Zabrudzenia, tłuszcz i skażone materiały należy usunąć za pomocą produktu Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotynę i sadzę należy czyścić za pomocą produktu Fluren 49.
Twarde, gładkie podłoża należy zmatowić.
Nałożyć i wyrównać masę szpachlową.
Odkurzyć i zaszpachlować połączenia w płytach gipsowych, a taśmę skierować prefabrykowanym zagięciem w stronę połączenia, docisnąć szpachlą i wcisnąć w mokrą masę.
Taśmę szpachlową docisnąć do tego stopnia, że cienka warstwa masy osadzi się po zewnętrznej części taśmy.
Podczas tej samej operacji zaszpachlować taśmę skrobakiem.
Po wyschnięciu zaszpachlować dwukrotnie połączenia i otwory na śruby.
Przed dalszą obróbką zeszlifować i zagruntować powierzchnię.

Aplikacja
Nałożyć za pomocą skrzynki lub oklejarki taśmowej i wyrównać szpachlą szeroką.
Wybór narzędzia zależy od wielkości powierzchni.
Nałożyć odpowiednią ilość, wykonać obróbkę i wyrównać masę szpachlową.
Zimno/ciepło może wpływać na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci.
Zimno i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Ryzyko skurczenia, jeśli masa szpachlowa nie wyschła całkowicie przed dalszą obróbką.
Należy zawsze wykonać próbę w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności oraz rezultatu.

Oczekiwany rezultat
Wyrównać powierzchnię do dalszej obróbki.

Uwaga!
Płyty gipsowe powinny być ułożone zgodnie z instrukcjami i standardami producenta płyt gipsowo-kartonowych.
Patrz Instrukcja obsługi Flügger dotycząca płyt gipsowo-kartonowych, szpachlowania połączeń.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, wypełniacza jest potrzebne.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość wypełniacza z narzędzi.
Wypełniacz i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem i przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Zalecana temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C.
Przed użyciem produkt należy doprowadzić do temperatury roboczej.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Kolor (tynk, gładź)	Jasnoszary
Gęstość (kg/l)	1.25
Zawartość części stałych wagowo	58
Zawartość części stałych objętościowo	50
Nominalna wydajność przy grubości warstwy 2 mm (ltr./m²)	2
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	2
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	16
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Emisja całkowita według EN16000-9:2006 (< µg/m²h po 28 dniach)	49
Przyczepność do betonu (MPa)	0,64
Grubość warstwy (nominalna mm)	2
Rozmiar ziarna (max. mm)	0,2
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Sweden

Obecna wersja karty technicznej

październik 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2026