Interior High Finish 5 Classic

Produktbeskrivning



Lösningsmedelsbaserad alkydemalj för behandling av trä och metall inomhus. Produkten är lätt att applicera, har mycket goda spärrande egenskaper och ger en yta med emaljliknande karaktär.
Rekommanderas till ämnen där estetiska och medelhöga krav på funktion ställs.

- **Bra spärrande egenskaper**
- **Grund-, mellan och finishfärg**
- **Matt yta**

Användning

Grund-, mellan- och slutbehandling av trä eller mellanbehandling på tidigare behandlat eller rostskyddad järn och metall inomhus.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpat för ytabehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Hårda och släta underlag mattslipas.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Nytt eller bart rengjort trä grundas.
Applicera 1-2 gånger. Vissa färgar kräver extra behandlingar.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått i vått och avsluta med att stryka/rolla i samma riktning.
Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Skillnad i ytstruktur kan resultera i nyansskillnader.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Materialtemperatur vid sprutning min. 12 °C .
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsinterval.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Matt täckande yta.
God sammenflytning.
Tål almindelig tillsmutsning, användning relaterade slitage och rengöring med universalrengöringsmedel, mjuk borste, vatten och trasa.
Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.
Kritande på grund av överskottspigment kan förekomma.
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

OBS!
Trasor med produkten kan självantända.
Mättas med vatten eller destrueras.

Miljöinformation
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Alkydoljefärg
Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1,57
Torrhalt: Vikt %	76
Torrhalt: Vol %	53
Nominell sträckförmåga (m²/l)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	6
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	48
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Penseltvätt
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

juni 2026

Ersätter TDS version

april 2025