Interior High Finish 5 Classic

Vörulýsing



Leysibundin alkýðemalía til meðhöndlunar á tré og málmi innanhúss. Varan er auðveld í notkun, hefur afar góða einangrandi eiginleika og gefur yfirborði með emalíulíku útliti. Mælt með fyrir efnivið sem þarf að þola fagurfræðilega og miðlungs hagnýtar kröfur.

- **Góðir eiginleikar til að hrinda frá sér**
- **Grunnur, undirmálning og yfirmálning**
- **Matt yfirborð**

Notkunarmöguleikar

Grunnur, undirmálning og yfirborðsmeðhöndlun á við eða undirmálning á formeðhöndluðu tæringarvörðu járni og málmum innandyra.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar.

Meðhöndlun

Efni sem loðir laust við og umframmálning eru fjarlægð með slípun og hreinsun.
Óhreinindi, bletti, fitu og smitandi efni skal fjarlægja með Fluren 37.
Hart, gljáandi undirlag er slípað matt.
Sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.
Nýjan eða óvarinn, strípaðan við skal grunnmála.
Berið 1–2 umferðir á. Sumir litatónar krefjast fleiri umferða.

Notkun

Borið á með pensli, rúllu eða sprautu
Val á verkfærum ætti að ráðast af kröfum um endanlegt útlit
Notið „blautt á blautt“-aðferð við málunina og strjúkið penslinum ævinlega í sömu átt
Notið alltaf efni með sama lotunúmeri fyrir samliggjandi eða órofna yfirborðsfleti
Endanleg útkoma getur verið lítillega mismunandi, eftir gerð og byggingu yfirborðsefna
Kuldi eða hiti getur haft áhrif á seigju efnisins
Hitastig efnis þegar því er sprautað á verður að vera minnst 12 °C
Rakauppsöfnun má ekki eiga sér stað á meðan efnið þornar/harðnar
Kuldi og aukinn loftraki lengir þornunartímann, herðingartímann og tímann sem líður milli umferða
Hærri lofthiti og lítill loftraki stytta þornunartímann og herðingartímann
Gerið ævinlega prufu til að kanna viðloðun og endanlegt útlit

Væntanleg útkoma

Matt yfirborð.
Góð viðloðun.
Þolir venjulegan sótthreinsun, notkunartengt slit og þrif með alhliða þvottaefni, mjúkum bursta, vatni og klút.
Sterkir og sérstaklega dökkir tónar eru viðkvæmari en ljósari litir þegar kemur að slitþoli.
Sterkir litir kunna að smita út frá sér.
Forðist álag á yfirborðið þar til málningin er fullkomlega þurr.

Athugið!
Sjálfsíkveikja getur orðið í klútum vættum efninu.
Eftir notkun skal metta þá með vatni eða eyðileggja þá.

Umhverfisupplýsingar
Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.
Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.
Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.
Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem málmur.
Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla
Geymist vel lokað á svölum og frostlausum stað

Öryggisbúnaður
Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.
Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.
Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Alkýðolíumálning
Gljái	5;Mött
Eðlisþyngd (kg/l)	1,57
Þurrefnisinnihald vigt %	76
Þurrefnisinnihald rúmmál %	53
Efnisnotkun (m²/l)	6
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +5°C
Loftraki	Hám. raki 80% RH.
Snertiþurrt við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	6
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	48
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
Þvottarhæfi samkvæmt EN-13300/ISO-11998	Class 1
þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Terpentína úr steinefnum
Country of Origin	Sweden

Núverandi TDS útgáfa

júní 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2025