



## Vörulýsing

Fljótþornandi, hvítt akrýlkítti með sérlega góðri viðloðun og góða slípunleika.

- Fljótþornandi
- Fyrir tré og tæringarvarðan málm
- Er þægilegt að slípa

## Notkunarmöguleikar

Notað til að plástra og byggja upp brúnir á grunnaðan við, trefjaplötur og tæringarvarðan málm, innandyr.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir málun.

## Meðhöndlun

Hreinsið, þússið og fjarlægið allt laust efni og málningu.

Fjarlægið óhreinindi, feiti og kalkefni með hreinsun.

Nýtt rakadrægt, gljúpt eða mislitað undirlag er grunnað.

Berið fylliefnisþykknið á og sléttið.

Þússið yfirborðið og grunnið fyrir frekari meðhöndlun.

## Notkun

Berið á og sléttið með kítisspaða.

Berið nægilega mikið magn á og vinnið og sléttið fylliefnisþykknið.

Forðist rakapéttingu.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð fyrir viðbótar meðhöndlun.

Hægt er að mála yfir með vatnþynntri akrýlmálningu eða leysiefnaþynntri alkýðmálningu.

## Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

## Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

# Tæknilegar upplýsingar

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Vara                                             | Spartl og kítí           |
| Litur (spartl)                                   | Hvít                     |
| Eðlisþyngd (kg/l)                                | 1.7                      |
| Þurfnissinnihald vgt %                           | 74                       |
| m²/l/mm, fer eftir yfirborði og ásetningaraðferð | 1                        |
| Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun  | Min. +5°C                |
| Loftraki                                         | Hámarks loftraki 80% RH. |
| Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF           | 24                       |
| Lagþykkt (að nafnvirði mm)                       | 2                        |
| Kornastærð (max.Mm)                              | 0,03                     |
| Þríf á verkfærum o.s.frv.                        | Vatn                     |
| Country of Origin                                | France                   |

## Núverandi TDS útgáfa

apríl 2025