Wall Seal Pro

Produktbeskrivning
Akrylfogmassa, inom- och utomhus. Övermålningsbar med bra vidhäftning och elasticitet.



- **Elastisk**
- **Frosttålig**
- **Inom- och utomhus**

Märkningar

Användning
Används till tätning av fogar och sprickor i snickerier, paneler, fönsterkarmar och liknande på de flesta byggmaterial och målade underlag.
Utomhus för spackling av små fogar och skarvar på träfasader före ommålning.
Fogar bör dimensioneras så att fogens rörelse är under +/- 10 %.

Underlag
Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling
Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Nytt eller renskrapat trä inomhus grundas med Stop Primer för inomhusbruk.
Nytt eller renskrapat trä utomhus grundas med Wood Tex 01 Priming Oil.
Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund eller special grund.
Använd eventuellt fogunderlag i rätt dimension, fogdjup = ½ fogbredd.
Smala sprickor och skarvar utförs bäst som kvadratiska fogar.

Applicering
Fogpistol.
Fogpatronens gängade topp skärs av.
Spetsen anpassas med snett snitt < fogbredden.
Lättbearbetad, trycks på plats och slättas antigen med foggummi, fogpinne, finger och vatten innan fogen stelnar.
Välj verktyg efter fogens bredd.
Överflödig fogmassa avlägsnas mekaniskt.
Använd eventuellt täcktejp som tas bort omedelbart efter påförande.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondens får inte förekomma.
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Utför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Elastisk fog som kan ta upp temperatur- och fuktbetingade rörelser.
Torr, matt, icke slipbar yta som kan övermålas.
Kvistar kan medföra missfärgning.
Bör inte användas på platser med konstant fukt- eller vattenpåverkan.
Krackelering vid övermålning kan uppstå då färgen inte har samma elasticitet som fogen.

OBS!
Fogar < 5 mm eller > 20 mm tar inte upp maximal fogrörelse.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket fogmassa du behöver.
Tag bort mesta möjliga fogmassa från verktygen före rengöring.
Fogmassa och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven fogmassa på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Kompletterande info
Låg emission, svanen märkt, uppfyller kraven för CE-märkning jfr. EN 15651-1, F EXT-INT. og kraven för M1.

Hållbarhet: 24 månader i obruten förpackning.

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.6
Torrhalt: Vol %	85
m/l, beroende på fogbredd och djup	18
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Temperaturbeständighet Max (Celsius)	Max. +70°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Fogrörelse (%)	10
Hårdhet (Mohs)	55 shore A
Rengöring av verktyg osv.	Ohärdad fogmassa avlägsnas vatten. Härdad fogmassa avlägsnas mekaniskt.
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

juli 2026

Ersätter TDS version

december 2025