Wall Seal Pro

Właściwości produktu

Akrylowa masa uszczelniająca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Możliwość pomalowania, dobra przyczepność i elastyczność.



- **Elastyczna**
- **Odporny na mróz**
- **Do wnętrz i na zewnątrz**

Znakowania

Zastosowanie

Służy do wypełniania połączeń między elementami drewnianymi, panelami, parapetami itp. na większości materiałów budowlanych i powierzchniach malowanych.
Na zewnątrz do wypełniania niewielkich spoin i szczelin na drewnianych elewacjach przed ponownym malowaniem.
Spoiny należy zaprojektować tak, aby ruch spoiny był mniejszy niż +/- 10%.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Podczas czyszczenia i szlifowania należy usunąć luźne fragmenty podłoża i farbę.
Zabrudzenia, tłuszcz i powierzchnie kredujace należy wyczyścić za pomocą produktu Fluren 37.
Nowe lub surowe drewno należy zagruntować za pomocą produktu Interior Stop Primer.
Nowe lub surowe drewno na zewnątrz pomieszczeń należy zagruntować za pomocą produktu Wood Tex 01 Olej Gruntujący.
Chłonne i porowate podłoża należy zagruntować za pomocą odpowiedniego gruntu.
Prawidłowo wypełnić spoinę o odpowiedniej szerokości/ilości masy uszczelniającej, głębokość spoiny = ½ szerokości spoiny.
Wąskie pęknięcia i łączenia najlepiej wykonywać jako połączenia kwadratowe.

Aplikacja
Pistolet do akrylowania.
Odciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu.
Obetnij końcówkę pod kątem, aby dopasować się do Łatwa obróbka, wycisnąć w odpowiednie miejsce i wyrównać za pomocą gumy do fugowania lub patyka do fugowania i wody, zanim masa zacznie podsychać.
Dobierz narzędzia do szerokości spoiny.
Nadmiar masy usuwa się mechanicznie.
W razie potrzeby zastosować taśmę malarską, którą należy usunąć bezpośrednio po aplikacji.
Niska/wysoka temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Oczekiwany rezultat
Elastyczne wypełnienie, które może absorbować ruchy związane ze zmianą temperatury i wilgotności.
Sucha, matowa, nieszlifowalna powierzchnia nadająca się do malowania.
Sęki mogą powodować przebarwienia.
Nie stosować w miejscach stale narażonych na działanie wilgoci i wody.
Mogą wystąpić spękania podczas malowania, gdy farba nie ma takiej samej elastyczności jak spoina.

Uwaga!
Spoiny < 5 mm lub > 20 mm nie pochłaniają maksymalnego ruchu spoiny.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, masa uszczelniająca jest potrzebne.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość masa uszczelniająca z narzędzi.
Masa uszczelniająca i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki masa uszczelniająca do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje dodatkowe
Niska emisja, Nordycka Etykieta Ekologiczna, spełnia wymagania dotyczące oznakowania CE, wg. EN 15651-1, F INT. i wymogi dotyczące M1.
Trwałość: 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Dane Techniczne

Gęstość (kg/l)	1.6
Zawartość części stałych objętościowo	85
m/l, w zależności od szerokości i głębokości spoiny	18
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Odporność na temperaturę Max. (° C)	Max. +70°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	24
Ruch spoiny (%)	10
Twardość (Mohs)	55 shore A
Mycie narzędzi itp.	Nieutwardzoną masę zmywa się wodą. Utwardzoną masę usuwa się mechanicznie.
Country of Origin	Sweden

Obecna wersja karty technicznej

lipiec 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2025