Filler Allround

Produktbeskrivelse

Allround spartel til tørre rum. Indeholder lette fyldstoffer med optimerede påføringsegenskaber. Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.



- **Rullespartel med maksimal fyldeevne**
- **Optimerede påføringsegenskaber**
- **Svanen mærket**

Mærkninger

Anvendelse

Plet- og fuldspartling ved udjævning af puds, beton, letbeton, kartonklædte gipsplader og tidligere malede overflader.
Udfyldning og armering af samlinger med Flügger godkendt CE-mærket gipstape og udfyldning af skruehuller på kartonklædte gipsplader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Spartelmassen påføres og udjævnes.
Gipspladesamlinger afstøves og spartles og gipstape vendes med den præfabrikerede fold ind mod samlingen, trykkes fast med spartlen og presses ned i den våde spartelmasse.
Sparteltapen presses så langt ind, at der aflejres et tyndt lag spartelmasse på ydersiden af sparteltapen.
I samme arbejdsgang skrabespartles henover sparteltapen.
Efter tørring spartles samlinger og skruehuller 2 gange.
Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.

Påføring
Påfør med spartelrulle og udjævn med bredspartel.
Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.
Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.
Gennemfør altid prøvebehandling til kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Grå, jævn overflade klar til videre behandling med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.

OBS!
Gipspladerne skal være opsat jævnfør producenternes anvisninger og standarder.
Se Flügger arbejdsanvisning for gipskartonplader, spartling af samlinger.

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget spartel der skal anvendes.
Fjern mest mulig spartel fra værktøj inden rengøring.
Spartel og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende spartel korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Opbevares frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Anbefalet opbevaringstemperatur +5 °C til +30 °C.
Produktet skal tempereres til arbejdstemperatur før anvendelse.

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Supplerende Info
Produktet lever op til kravene i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

CE claims:
EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 3A

Anbefalet slibning med korn 120-150 og medium hastighed.
Opfylder CE krav til EN 15824, Fuldspartling

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Kulør (spartel)	Lys grå
Massefylde (kg/l)	1,26
Tørstof vægt (%)	65
Tørstof vol. (%)	55
Nominel rækkeevne (m²/l.)	0,5
Nominel rækkeevne ved 2 mm lagtykkelse (ltr./m²)	2
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	16
Vedhæftning på beton (MPa)	0,85
Lagtykkelse (nominel mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

juni 2026