Filler Allround

Właściwości produktu

Uniwersalna szpachlówka do pomieszczeń suchych. Zawiera lekkie wypełniacze o zoptymalizowanych właściwościach aplikacyjnych. Wykończenie za pomocą okładziny ściennej i/lub odpowiedniej farby do sufitów lub ścian w wybranym kolorze i połysku.



- **Masa szpachlowa do nakładania wałkiem, o bardzo dobry właściwościach wypełniających**
- **Optymalna aplikacja**
- **Certyfikat Nordic Ecolabel**

Znakowania

Zastosowanie

Szpachlowanie punktowe i całościowe podczas wygładzania tynku, betonu, lekkiego betonu, płyt kartonowo-gipsowych i wcześniej malowanych powierzchni.
Wypełnianie i wzmacnianie połączeń w połączeniu z Flügger taśmą do suchej zabudowy z oznakowaniem CE oraz wypełnianie otworów na śruby w płytach kartonowo-gipsowych.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do dalszej obróbki.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, plamy z nikotyny i sadzę oczyścić za pomoca produktu Fluren 49.
Twarde, gładkie powierzchnie należy zmatowić.
Nałożyć i wyrównać masę szpachlową.
Odkurzyć i zaszpachlować połączenia płyt gipsowo-kartonowych, a taśmę skierować prefabrykowanym zagięciem w stronę połączenia, docisnąć szpachlą i wcisnąć w mokrą masę.
Taśmę do spoinowania docisnąć do tego stopnia, aby cienka warstwa masy wypłynęła na zewnętrzną część taśmy.
Bezpośrednio po dociśnięciu zaciągnąć masą szpachlową wierzchnią cześć taśmy.
Po wyschnięciu ponownie zaszpachlować spoiny, profile i otwory po wkrętach.
Przed dalszą obróbką powierzchnię przeszlifować, odpylić i zagruntować.

Aplikacja
Nałożyć za pomocą wałka i wyrównać szeroką szpachlą.
Wybór narzędzia zależy od wielkości powierzchni.
Nałożyć odpowiednią ilość, wykonać obróbkę i wyrównać masę szpachlową.
Zimno/ciepło może wpływać na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci.
Zimno i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Ryzyko skurczenia, jeśli masa szpachlowa nie wyschła całkowicie przed dalszą obróbką.
Należy zawsze wykonać próbę w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności oraz rezultatu.

Oczekiwany rezultat
Szara, równomierna powierzchnia gotowa do dalszej obróbki z użyciem okładziny ściennej i/lub odpowiedniej farby sufitowej lub ściennej w żądanym kolorze i połysku.

Uwaga!
Płyty gipsowe powinny być ułożone zgodnie z instrukcjami i standardami producenta płyt gipsowo-kartonowych.
Patrz Instrukcja obsługi Flügger dotycząca płyt gipsowo-kartonowych, szpachlowania połączeń.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, wypełniacza jest potrzebne.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość wypełniacza z narzędzi.
Wypełniacz i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem i przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Zalecana temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C.
Przed użyciem produkt należy doprowadzić do temperatury roboczej.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje dodatkowe
Produkt spełnia wymagania M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

CE claims:
EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 3A

Zalecana gradacja papieru do szlifowania 120-150 i średnia prędkości przy szlifowaniu mechanicznym.
Spełnia wymagania CE dla EN 15824, Tynkowanie pełne.

Dane Techniczne

Typ produktu	Gładź i uczczelniacz
Kolor (tynk, gładź)	Jasnoszary
Gęstość (kg/l)	1,26
Zawartość części stałych wagowo	65
Zawartość części stałych objętościowo	55
Nominalna wydajność (m²/l)	0,5
Nominalna wydajność przy grubości warstwy 2 mm (ltr./m²)	2
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	16
Przyczepność do betonu (MPa)	0,85
Grubość warstwy (nominalna mm)	2
Rozmiar ziarna (max. mm)	0,2
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Sweden

Obecna wersja karty technicznej

październik 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2026