Filler Perform P



Produktbeskrivning

Högtrycks sprutspackel för torra rum. Innehåller finkornigt fyllmedel med medelhög vikt, god fyllförmåga och hög styrka. Slutbehandlas med väggbeklädnad och/eller lämplig tak- eller väggfärg i önskad färg och glans.

- **Multispackel**
- **Hög brytstyrka**
- **Ljusgrå**

Märkningar

Användning

Bredspackling vid utjämning av puts, betong, lättbetong och tidigare målade ytor.
Fyllning och armering av skarvar med Flügger godkänd CE-märkt remsa och skarvspackling och utfyllnad av skruvhål på pappklädda gipsskivor.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom grovrengöring, slipning och avdamning.
Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.
Hårda, glatta underlag mattslipas.
Spackelmassan appliceras och jämnas ut.
Kan användas till struktursprutning av tak utan efterbehandling.
Skarvar på gipsskivor dammas av och spacklas och remsa vänds med den prefabricerade vikningen in mot skarven, trycks fast med spackeln och pressas ner i den våta spackelmassan.
Spackelremsan pressas så långt in att ett tunt lager spackelmassa hamnar på utsidan av spackelremsan.
I samma arbetsflöde skrapspacklas spackelremsan över.
Efter torkning spacklas skarvar och skruvhål två gånger.
Ytan slipas och grundas eller grundmålas innan vidare behandling.

Applicering
Applicera med specialspruta och jämna ut med bredspackel.
Anpassa valet av verktyg efter ytans storlek.
Minst +10 °C för luft, material och underlag under applicering, torkning och härdning.
Vid sprutapplicering ska munstycke, filter och sprututrustning anpassas efter produkt och arbetsuppgift.
Kontrollera sprututrustningens funktion löpande och rengör filter, pistol och munstycke efter behov för att säkerställa optimal drift och ett jämnt resultat.
Applicera tillräcklig mängd, bearbeta och jämna ut spackelmassan.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Det finns risk för krympning om spackelmassan inte är genomtorr innan vidare behandling.
Utför alltid en provbehandling för kontroll och godkännande av vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Jämn yta för vidare behandling.

OBS!
Gipsskivorna ska vara uppsatta enligt tillverkarens instruktioner och standarder.
Se Flüggers arbetsinstruktion för gipsskivor, spackling av skarvar.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket spackel du behöver.
Tag bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring.
Spackel och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven spackel på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Förvaras frostfritt, svalt och väl tillsluten.
Rekommenderad förvaringstemperatur: +5 °C till +30 °C.
Produkten ska tempereras till arbetstemperatur före användning.

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Kompletterande info
Produkten uppfyller kraven i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Kulör (spackel)	Ljusgrå
Densitet (kg/l)	1.41
Torrhalt: Vikt %	65
Torrhalt: Vol %	50
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	16
Vidhäftning på betong (Mpa)	0,64
Skickttjocklek (nominell mm)	2
Kornstorlek (max mm)	0,25
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersätter TDS version

juni 2026