

Filler Pro LH Extra

Produktbeskrivning

Handspackel för torra rum. Innehåller lätt mellankornigt fyllmedel med extra god fyllförmåga. Slutbehandlas med väggbeklädnad och/eller lämplig tak- eller väggfärg i önskad färg och glans.

- Mellankornigt handspackel
- Extra god fyllningsförmåga
- Ljusgrå



Märkningar



Användning

Ispackling och bredspackling vid utjämning av puts, betong, lättbetong och tidigare målade ytor, och som skarvspackling av pappklädda gipsskivor ovanpå godkänd papprensa ilagd i Filler Pro 696 eller Filler Pro LB.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom grovrengöring, slipning och avdamning.

Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37.

Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.

Hårda, glatta underlag mattslipas.

Spackelmassan appliceras och jämnas ut.

Ytan slipas och grundas eller grundmålas innan vidare behandling.

Applicering

Applicera och jämna ut med bredspackel.

Anpassa valet av verktyg efter ytans storlek.

Applicera tillräcklig mängd, bearbeta och jämna ut spackelmassan.

Kyla / värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensbildning får inte förekomma.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Det finns risk för krympning om spackelmassan inte är genomtorr innan vidare behandling.

Utför alltid en provbehandling för kontroll och godkännande av vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Jämn yta för vidare behandling.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket spackel du behöver.

Tag bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring.

Spackel och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven spackel på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Förvaras frostfritt, svalt och väl tillsluten.

Rekommenderad förvaringstemperatur: +5 °C till +30 °C.

Produkten ska tempereras till arbetstemperatur före användning.

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Kulör (spackel)	Ljusgrå
Densitet (kg/l)	1.09
Torrhalt: Vikt %	58
Torrhalt: Vol %	52
Nominell sträckförmåga (m ² /l)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	16
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Total emission jf. EN16000-9:2006: (< µg/m ² h efter 28 dagar)	77
Vidhäftning på betong (Mpa)	0,75
Skickttjocklek (nominell mm)	2
Kornstorlek (max mm)	0,2
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersätter TDS version

juni 2026