Filler Pro LG

Właściwości produktu

Masa szpachlowa High build do nakładania ręcznego, do stosowania w suchych pomieszczeniach Zawiera lekkie wypełniacze o bardzo dobrych właściwościach wypełniających. Wykończyć za pomocą okładziny ściennej i/lub odpowiedniej farby do sufitów lub ścian w wybranym kolorze o wybranym stopniu połysku.



- **Masa szpachlowa High build do aplikacji ręcznej**
- **Bardzo dobre właściwości wypełniające**
- **Certyfikat Nordic Ecolabel**

Znakowania

Zastosowanie

Masa szpachlowa do całopowierzchniowego szpachlowania tynków i wyrównywania podłoży strukturalnych, np. tynku, betonu, lekkiego betonu wcześniej malowanych powierzchni.
Szpachlowanie wykończeniowe na płytach gipsowo-kartonowych, gdzie połączenia są wypełnione za pomocą produktu Filler Pro 696 lub Filler Pro LB z zalecaną taśmą do spoinowania.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do dalszej obróbki.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, plamy z nikotyny i sadzę oczyścić za pomoca produktu Fluren 49.
Twarde, gładkie powierzchnie należy zmatowić.
Nałożyć i wyrównać masę szpachlową.
Przed dalszą obróbką powierzchnię przeszlifować, odpylić i zagruntować.

Aplikacja
Nałożyć i wyrównać szpachlą szeroką.
Wybór narzędzia zależy od wielkości powierzchni.
Nałożyć odpowiednią ilość, wykonać obróbkę i wyrównać masę szpachlową.
Zimno/ciepło może wpływać na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci.
Zimno i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Ryzyko skurczenia, jeśli masa szpachlowa nie wyschła całkowicie przed dalszą obróbką.
Należy zawsze wykonać próbę w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności oraz rezultatu.

Oczekiwany rezultat
Szara, równomierna powierzchnia gotowa do dalszej obróbki z użyciem okładziny ściennej i/lub odpowiedniej farby sufitowej lub ściennej w żądanym kolorze i połysku.

Uwaga!
Płyty gipsowe powinny być ułożone zgodnie z instrukcjami i standardami producenta płyt gipsowo-kartonowych.
Patrz Instrukcja obsługi Flügger dotycząca płyt gipsowo-kartonowych, szpachlowania połączeń.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, wypełniacza jest potrzebne.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość wypełniacza z narzędzi.
Wypełniacz i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem i przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Zalecana temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C.
Przed użyciem produkt należy doprowadzić do temperatury roboczej.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Kolor (tynk, gładź)	Szary
Gęstość (kg/l)	0.94
Zawartość części stałych wagowo	55
Zawartość części stałych objętościowo	58
Nominalna wydajność (m²/l)	1
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	2
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	16
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Emisja całkowita według EN16000-9:2006 (< µg/m²h po 28 dniach)	10
Przyczepność do betonu (MPa)	0,52
Grubość warstwy (nominalna mm)	2
Rozmiar ziarna (max. mm)	0,3
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Sweden

Obecna wersja karty technicznej

październik 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2026