Wood Tex Wood Oil

Produktbeskrivelse



Vanntynnbar treolje med vannavvisende egenskaper. Beskytter overflaten samtidig med at treets struktur og ådring er synlig.
Pigmentert treolje beskytter best mot solens skadelige UV-stråler.
Hemmer mugg- og skimmelvekst på overflaten.

- **Synlig ådring og struktur**
- **Vannavvisende overflate**
- **Vanntynnbar treolje**

Merking

BASTA ALPHA

↘
Produktet er en deklarert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Treterrasser, stakitter og hagemøbler.
Lyse og mørke, værbestandige tresorter og trykkimpregnert tre.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Brukes ikke på underlag som tidligere er behandlet med lakk, maling og dekkbeis.
Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.
Fuktinnhold i tre før malebehandling maks.: 18 %.

Behandling

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved rengjøring og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Terrasserent.
Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.
Ubehandlede eller tidligere oljede overflater slipes med 80-korns sandpapir før oljening.

Påføring
Påføres med pad, pensel eller rulle og arbeides grundig inn i treverket.
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning.
Gjenta behandlingen til treet er mettet og fremstår ensartet uten at det dannes lakklag.
Overskytende treolje tørkes bort.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Unngå å arbeide i direkte solskinn.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat
Fargeløs eller transparent.
Forventet holdbarhet 1 år.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.
Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.
Best inntrengning og holdbarhet oppnås når nye eller ubehandlede treflater slipes med sandpapir korn 80 før oljening.
Fargeløs behandling reduserer holdbarheten.

Rengjøring og vedlikehold
Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Terrasserent.
Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.

OBS!
Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.
Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.
Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Supplerende Info
Inneholder ca. 42 % biobasert alkyd (målt i henhold til EN 16640, ifølge leverandøren).

Tekniske data

Produkt type	Treolje
Densitet (kg/l)	1.01
Tørstoff vekt (%)	22
Tørstoff vol (%)	21
Nominell rekkeevne (m²/l)	8
Lang rekkeevne (m²/l)	10
Kort rekkeevne (m²/l)	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/f): 130 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og penselrens
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

november 2026

Erstatter TDS Versjon

juli 2026