Wood Tex Wood Oil

Vörulýsing



Vatnsþynnt viðarolía sem hrindir frá sér vatni. Olían ver yfirborð viðarins, en dregur um leið fram byggingu viðarins og æðamynstur. Viðarolía með litarefni veitir bestu vörnina gegn skaðlegum útfjólubláum geislum frá sólinni. Hamlar vexti myglu og sveppagrodurs a yfirbordi lokaumferdar.

- **Gerir byggingu viðarins og æðamynstur sýnilegri**
- **Vatnsfráhrindandi yfirborð**
- **Vatnsþynnt viðarolía**

Merkingar

↘
Varan er yfirlýst vara í SCDP fyrir nýbyggingar kynslóð 4.

Notkunarmöguleikar

Fyrir viðarpalla og -girðingar og garðhúsgögn.
Fyrir ljósar og dökkar, veðurþolnar viðartegundir og gagnvarinn við.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera ídrægt, hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar.
Efnið má ekki nota á undirlag sem hefur verið lakkað, málað eða meðhöndlað með þekjandi viðarvörn.
Forðast ætti þverskorinn við með ófullnægjandi vernd, vatnsgildrur eða mögulega uppsöfnun vatns.
Rakahlutfall í viði fyrir málun má að hámarki vera: 18 %.

Meðhöndlun

Flagnandi eldri viðarvörn og trosnaðar viðartrefjar er fjarlægt með hreinsun og slípun.
Óhreinindi, fita og smitandi efni skal fjarlægja með Flügger Terrasserens.
Þörunga, myglu- og sveppagróður skal fjarlægja með því að hreinsa með Facade Anti-green.
Ómeðhöndlað eða áður olíuborið yfirborð er slípað með 80-korna sandpappír áður en það er olíuað.

Notkun
Berið á með púða, pensli eða rúllu og vinnið vel inn í viðinn.
Val á verkfærum ætti að ráðast af kröfum um endanlegt útlit.
Notið „blautt á blautt“-aðferð við málunina og strjúkið penslinum ævinlega í sömu átt.
Endurtakið meðhöndlun þar til viðurinn hefur mettast og hefur einsleita áferð, án þess að lakklag hafi myndast.
Viðarolía er strokin af.
Forðast verður alla rakaþéttingu.
Forðist að vinna í beinu sólarljósi.
Kuldi og aukinn loftraki lengir þornunartímann, herðingartímann og tímann sem líður milli umferða.
Hærri lofthiti og lítill loftraki stytta þornunartímann og herðingartímann.
Gerið ævinlega prufu til að kanna viðloðun og útlit.

Væntanleg útkoma
Litlaus eða gagnsæ.
Áætluð ending er 1 ár.
Yfirborðsþolið fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.
Endingartími kann því að vera skemmri eða lengri en gefið er upp.
Besta innslagið og endingin næst þegar nýir eða ómeðhöndlaðir viðarfletir eru pússaðir með sandpappírskorni 80 fyrir olíu.
Litlaus meðhöndlun minnkar endingu.

Þrif og viðhald
Hreinsaðu yfirborðið og gerðu við skemmdir einu sinni á ári eða eftir þörfum.
Óhreinindi, fita og smitandi efni skal fjarlægja með Flügger Terrasserens.
Þörunga, myglu- og sveppagróður skal fjarlægja með því að hreinsa með Facade Anti-green.

Athugið!
Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.
Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.
Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar
Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.
Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.
Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.
Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.
Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla
Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður
Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.
Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.
Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Viðbótar upplýsingar
Inniheldur um það bil 42% lífrænt byggt alkýd (mælt samkvæmt EN 16640, samkvæmt upplýsingum frá birgja).

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Tréolía
Eðlisþyngd (kg/l)	1.01
Þurrefnisinnihald vigt %	22
Þurrefnisinnihald rúmmál %	21
Efnisnotkun (m²/l)	8
Langur notkun (m²/ltr.)	10
Stuttur notkun (m²/ltr.)	4
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	4
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
þynning	Má ekki þynna
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/f): 130 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og burstahreinsir
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

nóvember 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2026