Filler Perform W White



Vörulýsing

Sprautuspartl fyrir þurrrými. Inniheldur létt efni með hámarks notkunareiginleika fyrir Airless úðanotkun. Ljúkið með því að setja veggklæðningu og/eða viðeigandi lofta- eða veggjamálningu.

- **Sprautuspartl**
- **Góða fylligeta**
- **Hvítt**

Merkingar

Notkunarmöguleikar

Sprautuspörtlun til að slétta múrhúð, steypu, léttsteypu og áður máluð yfirborð, og sem lokaumferð fylliefnis á gifsplötur með pappayfirborði þar sem samskeytin eru fyllt með Sandplast 696 FOG eða Sandplast LB með viðurkenndu gifsbandi.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, traust og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Fjarlægið laust efni og málningu með því að hreinsa, pússa og þurrka af.
Fjarlægið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.
Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.
Pússa skal slétt, hörð og sleip yfirborð.
Berið fylliefnisþykknið á og sléttið.
Pússið yfirborðið og grunnið fyrir frekari meðhöndlun.

Notkun
Berið á með loftlausum úða og sléttið með spartlspaða.
Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins.
Lágmark +15 °C fyrir loft, efni og undirlag við ásetningu, þornun og fullhörðnun.
Við sprautun skal aðlaga stút, síu og sprautubúnað að vörunni og viðkomandi verki.
Fylgist reglulega með virkni sprautubúnaðarins og hreinsið síu, sprautubyssu og stút eftir þörfum til að tryggja sem besta virkni og jafna áferð.
Berið á nægilegt magn, vinnið úr spartlinu og sléttið.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Forðist rakaþéttingu.
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli umferða.
Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.
Hætta er á rýrnun ef fylliefnisþykknið er ekki fullkomlega þurrt á milli umferða.
Framkvæmið alltaf prufuásetningu til að kanna og samþykkja viðloðun og niðurstöðu.

Væntanleg útkoma
Sléttið yfirborð á milli umferða.

Umhverfisupplýsingar
Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla fylliefni þú þarft.
Fjarlægðu eins mikið af fylliefni og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.
Fylliefni má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.
Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.
Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla
Geymið á svölum og frostlausum stað í vel lokuðum umbúðum.
Ráðlagt geymsluhitastig: +5 °C til +30 °C.
Varan skal ná vinnsluhitastigi fyrir notkun.

Öryggisbúnaður
Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.
Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.
Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Viðbótar upplýsingar
Varan uppfyllir kröfur M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kítti
Litur (spartl)	Hvítt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.3
Þurrefnisinnihald vigt %	65
Þurrefnisinnihald rúmmál %	55
Nafndreifing við 2 mm lagþykkt (ltr./m²)	2
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +15°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	16
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
Heildarlosun samkv. EN16000-9:2006: (< µg/m²h eftir 28 daga)	19
Lagþykkt (að nafnvirði mm)	2
Kornastærð (max.Mm)	0,2
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Sweden

Núverandi TDS útgáfa

nóvember 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2026