

Facade Silicate Primer

Produktbeskrivning

Färglös silikatgrund för mineralhaltiga underlag, inom- och utomhus. Förbättrar vidhäftningen av slutbehandlingen på underlaget och används före behandling med Flügger Facade Sol-Silikat-färg.

- Droppfri och lätt att använda
- Förbättrar vidhäftning
- Endast för silikat



Märkningar



Produkten är en deklarerad artikel i SCDP för Nybyggnad generation 4.

Användning

Används för grundmålning av nya obehandlade mineraliska fasader, som t.ex. kalkputs, kalkcementputs, cementputs och underlag som tidigare behandlats med silikatfärg. Även lämplig för icke-mineraliska (organiska) lätt kalkhaltiga och absorberande ytor, t.ex. gipsskivor, spackel och gamla lätt kalkhaltiga underlag på silikat-, silikon- eller dispersionsbasis. Används även för att späda ut Sol-Silikat-färg.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Ytan ska vara vittorr utan betydande kritande och saltutfällningar.

Nya obehandlade mineralhaltiga underlag och spackel måste härda i minst 4 veckor innan behandlingen.

Tunt putsade tegelstenar som kan tidigast behandlas efter 2 år.

Urlakning av salt och andra vattenlösliga komponenter måste vara slutförd.

Uppstigande markfukt eller fukt från vattenfällor, sprickor, utsprång, oskyddade murkrön eller andra konstruktiva detaljer får inte förekomma.

Behandling

Utfällningar, löst material och målarfärg avlägsnas genom tvättning och rengöring.

Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.

Alger, svamp och mögel avlägsnas genom rengöring med Facade algtvätt.

Stora sprickor och skador ska fyllas med kalk-/cementbaserat material.

Applicering

Pensel, rulle eller spruta.

Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.

Applicera enhetligt vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.

Löpare/gardiner får inte förekomma.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.

Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Enhetligt transparent yta.

Färdigbehandlas med Facade Sol-Silikat.

Tips

Om inte hela förpackningens innehåll används vid ett och samma arbetstillfälle rekommenderas att arbeta från en separat hink eller färgtråg i stället för direkt från originalförpackningen, eftersom upprepade öppningar och exponering för luft kan påverka färgens egenskaper och hållbarhet.

Håll därför endast upp den mängd färg som behövs i en separat hink eller färgtråg.

Använd vid behov plastpåsar eller insatser för att hålla färgtråget eller hinken rent.

Håll färgen täckt under pauser för att undvika att den torkar.

Håll inte tillbaka färgrester i originalförpackningen.

För att minimera spill rekommenderas att endast hålla upp den mängd färg som behövs efter hand.

Vid förvaring kan färgen med fördel hållas över i en mindre, väl tillsluten behållare som passar mängden.

OBS!

Silikatgrundfärg används utspädd för grundmålning och för att späda ut Sol-Silikatfärg.

Skydda nymålade ytor från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkan av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Täck fönsterrutor, metall osv, då stänk kan ha en mattande effekt.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl förslutet

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Densitet (kg/l)	1.06
pH	11
Nominell sträckförmåga (m²/l)	8
Lång sträckförmåga (m²/l)	12
Kort sträckförmåga (m²/l)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	8
Utspädning	Ska inte förtunnas
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/c): 40 g/l (2010) Product VOC: max 30 g/l
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Germany

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersätter TDS version

juni 2026