Facade Silicate Primer

Produktbeskrivelse



Fargeløs silikat grunner til mineralholdige underlag, innen- og utendørs. Forbedrer sluttbehandlingens vedheft til underlaget og brukes før behandling med Flügger Facade Sol-Silikatmaling.

- **Dryppfri, enkel å bruke**
- **Forbedrer vedheft**
- **Kun til silikat**

Merking

↘
Produktet er en deklarert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Brukes til grunning av nye ubehandlede mineralske fasader, f.eks. kalkpuss, kalksementpuss, sementpuss og overflater som tidligere er behandlet med silikatmaling.
Egner seg også til ikke-mineralske (organiske), svakt kalkholdige og sugende overflater, f.eks. gipsplater, sparkelmasser og gamle, svakt kalkholdige underlag på silikat-, silikon- eller dispersjonsbasis.
Brukes også til fortynning av Sol-Silikatmaling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Overflaten skal være hvittørr uten vesentlig avsmitting og saltutblomstringer.
Nye ubehandlede mineralholdige underlag og sparkelmasser skal herde minst 4 uker før behandling.
Tynnpusset teglstein må tidligst behandles etter 2 år.
Utvasking av salter og andre vannoppløselige komponenter skal være avsluttet.
Oppstigende grunnfukt eller oppfukting fra vannfeller, sprekker, fremspring, uavdekkede murkroner eller andre konstruksjonsdetaljer må ikke forekomme.

Behandling

Utfellinger, løstsittende materiale og maling fjernes ved avvasking og rensing.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Facade Clean.
Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.
Større revner og skader skal være utfylt med kalk/sementbasert materiale.

Påføring
Pensel, rull eller sprøyte.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Påfør ensartet vått i vått og avslutt med å stryke i samme retning.
Løpere/gardiner må ikke forekomme.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 ºC.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Unngå å arbeide i direkte sollys og på veldig varme overflater.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat
Ensartet transparent overflate.
Ferdigbehandles med Facade Sol-Silikat.

Tips
Dersom hele emballasjens innhold ikke brukes i én arbeidsoperasjon, anbefales det å arbeide fra en separat bøtte eller malerkar i stedet for direkte fra originalemballasjen, da gjentatt åpning og eksponering for luft kan påvirke malingens egenskaper og holdbarhet.
Hell derfor kun den nødvendige mengden maling over i en separat bøtte eller malerkar.
Bruk eventuelt poser eller innlegg for å holde malerkaret eller bøtten rent.
Hold malingen tildekket under pauser for å unngå inntørking.
Unngå å helle malingsrester tilbake i originalemballasjen.
For å minimere svinn anbefales det fortløpende kun å helle opp den mengden maling som er nødvendig.
Ved lagring kan malingen med fordel helles over i en mindre, tett lukket emballasje som passer til mengden.

OBS!
Silikatgrunning brukes ufortynnet til grunning og til fortynning av Sol-Silikat-maling.
Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.
Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.
Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.
Dekk over vindusglass, metall osv., da stenk har mattende effekt.

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1.06
pH	11
Nominell rekkeevne (m²/l)	8
Lang rekkeevne (m²/l)	12
Kort rekkeevne (m²/l)	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	8
Fortynning	Skal ikke fortynnes
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/c): 40 g/l (2010) Product VOC: max 30 g/l
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Germany

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

juni 2026