Filler Allround

Propriétés du produit

Enduit d'égalisation universel pour les pièces sèches. Contient des charges légères aux propriétés d'application optimisées. Terminer par l'application d'un revêtement mural et/ou d'une peinture pour plafond ou mur adapté de brillance et couleur désirées.

- **Rouleau de mastic de nivellement à capacité de remplissage maximale**
- **Propriétés d'application optimisées**
- **Le cygne nordique écolabellisé**

Informations sur l'environnement

Utilisation du produit

Colmatage et garnissage lors du lissage du plâtre, du béton, du béton léger, des plaques de plâtre et des surfaces déjà peintes.
Garnissage et renforcement des joints recouverts de ruban adhésif pour cloisons sèches homologué CE par Flügger et garnissage des trous de vis sur les plaques de plâtre.

Substrat

Le support doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

Traitement

Éliminer les débris et les résidus de peinture en nettoyant, en ponçant et en dépoussiérant.
Éliminer la saleté, les salissures, les taches de graisse et les résidus de farinage en nettoyant avec Fluren 37.
Les décolorations causées par l'eau, la nicotine et la suie peuvent être nettoyées avec Fluren 49.
Poncer les surfaces plates, dures et glissantes.
Appliquer la pâte de garnissage et lisser.
Dépoussiérer et remplir les joints du placoplâtre, et placer la bande de plâtre avec le pli préfabriqué contre le joint en pressant fermement avec le couteau et en pressant dans la pâte de garnissage humide.
Appuyer sur la pâte de façon qu'une fine couche de pâte de garnissage soit déposée à l'extérieur de la bande.
En même temps, gratter l'enduit sur la bande.
Une fois sec, garnir deux fois les joints et les trous de vis.
Poncer les surfaces et les apprêter avant tout traitement supplémentaire.

Application
Appliquer à l’aide d’un rouleau à enduire et lisser à l'aide d'une spatule large.
Choisir ses outils en fonction de la taille de la surface.
Appliquer une quantité suffisante d’enduit, le travailler et le lisser.
Le froid/la chaleur peut modifier la viscosité du produit.
Éviter toute formation de condensation.
Le froid et une humidité de l’air élevée prolongent le temps de séchage, le durcissement à cœur et le délai de recouvrement.
Une température élevée et une faible humidité de l’air réduisent le temps de séchage et le durcissement à cœur.
Il existe un risque de retrait si l’enduit n’est pas complètement sec avant la poursuite du traitement.
Toujours effectuer un essai afin de contrôler et de valider l’adhérence et le résultat.

Résultat attendu
Surface grise et uniforme, prête à être traitée avec un revêtement mural et/ou une peinture adaptée pour plafond ou mur, dans la couleur et la brillance souhaitées.

Veuillez noter !
Installer le placoplâtre selon les instructions et les normes du fabricant.
Consulter le mode d’emploi Flügger pour le placoplâtre et le remplissage des joints.

Informations sur l’environnement
Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l’avance la quantité de mastic dont vous avez besoin.
Enlever autant de mastic que possible des outils avant de les nettoyer.
Le mastic et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.
Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.
Conservez les restes de mastic pour une utilisation future afin de réduire efficacement l’impact environnemental.

Stockage
Conserver au frais, à l’abri du gel et dans un emballage hermétiquement fermé.
Température de stockage recommandée : de +5 °C à +30 °C.
Le produit doit être amené à la température de travail avant utilisation.

Équipement de protection
Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.
Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.
Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Informations additionnelles
Le produit répond aux exigences de M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

CE claims:
EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 3A

Ponçage recommandé avec un grain de 120-150 et une vitesse moyenne.
Conforme aux exigences CE de la norme EN 15824, masticage complet.

Données Techniques

Type de produit	Plâtre et enduit
Couleur (plâtre)	Gris clair
Densité (kgs/l)	1,26
Poids de la matière sèche en %	65
Volume de la matière sèche en %	55
Rendement nominal (m²/l)	0,5
Rendement nominal pour une épaisseur de couche de 2 mm (ltr./m²)	2
Temp. min. pendant l’application et jusqu’au séchage/durcissement complet	Min.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Intervalle à respecter entre l’application des couches à 20 °C, 60 % HR (heures)	16
Adhérence au béton (MPa)	0,85
Épaisseur de couche (mm nominal)	2
Taille du grain (mm max.)	0,2
Nettoyage des outils, etc.	À l’eau
Country of Origin	Sweden

Version TDS actuelle

octobre 2026

Remplace la version TDS

juin 2026