Wall Primer Structure

Produktbeskrivelse



Hvid finkornet strukturmaling som giver en fin og sandet struktur. Der kan opnås dekorativ effekt - fra fin til grov struktur - alt efter fortynding eller anvendelse af værktøj.

- **Finkornet strukturmaling**
- **Sandet struktur**
- **Dekorativ effekt**

Anvendelse

Anvendes indendørs til behandling og strukturering af vægge og lofter.
Dækker over mindre revner fra underlaget.

Underlag

Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
Matslib underlaget efter behov.
Revner, ujævnheder og huller spartles efter behov.
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.

Påføring

Anstryger eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Fineste struktur opnås ved at anvende anstryger eller kortluvet rulle.
Grovere struktur opnås ved at anvende langluvet rulle eller grovporet skumrulle.
Effektstruktur kan opnås med spartel, dupning med pensel, børste eller lignende værktøj.
Kan påføres i en lagtykkelse op til 2-3 mm.
Påfør vådt i vådt.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Forventet resultat

Helmat dækket overflade.
Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Glans	Helmat
Massefylde (kg/l)	1,72
Tørstof vægt (%)	73
Tørstof vol. (%)	53
Nominel rækkeevne (m²/l.)	2
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/l): 200 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

december 2025