Wall Primer Structure

Produktbeskrivelse



Hvit finkornet strukturmaling som gir en fin og sandaktig struktur. En dekorativ effekt kan oppnås - fra finn til grov struktur - avhengig av fortynning eller bruk av verktøy.

- **Finkornet strukturmaling**
- **Sandaktig struktur**
- **Dekorativ effekt**

Anvendelse

Brukes innendørs som strukturgivende behandling av vegger og tak.
Dekker over mindre sprekker i underlaget.

Underlag

Skal være grunnet, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Fluren 37.
Vannløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.
Matslip underlaget etter behov.
Sprekker, ujevnheter og huller må sparkles etter behov.
Sugende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.

Påføring

Anstryker eller rulle.
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
Fineste struktur kan oppnås med anstryker eller korthåret rull.
Grov grov struktur kan oppnås med langhåret rull eller grovporet skumrull.
Effektstruktur oppnås med sparkler, dupping med pensler, børster eller lignende verktøy.
Kan påføres i opp til 2-3 mm tykke lag.
Påfør vått-i-vått.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til gjenbehandling.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Halvmatt dekket overflate.
Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge.
Overflaten må kun belastes forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Glans	Helmatt
Densitet (kg/l)	1,72
Tørstoff vekt (%)	73
Tørstoff vol (%)	53
Nominell rekkeevne (m²/l)	2
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Fortynning	Vann, skal normalt ikke fortynnes
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/l): 200 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

desember 2025