Flutex Pro 5

Vörulýsing



Mött 100% akrýl veggja- og loftamálning, hylur frábærlega vel.
Ráðlögð fyrir svæði með miklar kröfur um notkun sem eru berskjölduð fyrir einhverjum óhreinindum og sliti.

- **Hylur frábærlega vel**
- **Daufur gljái**
- **Sterkt yfirborð**

Merkingar

Notkunarmöguleikar

Stofur, gangar, inngangssvæði, skrifstofur, eldhús, atvinnuhúsnæði, heilsugæslustöðvar og verslanir.
Steypa, léttsteypa, múrefni, múrsteinar, gifsplötur, trefjamúrefni, sementstrefjaplötur, sementskornaplötur, spartaðar yfirborðir, veggklæðningar og áður málaðar yfirborðir.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægið laust efni og málningu með því að hreinsa og pússa.
Fjarlægið óhreinindi, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.
Vatnsbletti eða yfirborð með nikótínblettum eða sóti þarf að hreinsa með Fluren 49 og meðhöndla með Stop Primer.
Hart, slétt yfirborð þarf að pússa þar til það verður matt og mála með Fix Primer eins og þörf krefur.
Sparsla þarf í sprungur, ójöfnur og göt.
Hægt er að grunna íseygt og gljúpt undirlag með Flügger Sealer.
Grunna skal með Wall Primer Pro.
Berðu á 1-2 umferðir. Sumir litir gera kröfu um sérstaka meðhöndlun.

Notkun
Pensill, rúlla eða úði.
Val á verkfæri/áhaldi ræðst af áferðinni sem óskað er eftir
Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.
Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfellt yfirborð.
Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Efnishiti fyrir úðun, lágm. 12ºC.
Hindra þarf rakaþéttingu við þurrkun/hörðnun.
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðnun og tíma á milli yfirmálunar.
Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Gott að vita
Ef þörf er á viðgerð skal fjarlægja minniháttar bletti og óhreinindi með þrifum.
Blettaviðgerðir eru framkvæmdar með sama efni/lotunúmeri og upphaflega var notað.
Búast má við að blettaviðgerðir séu sýnilegar að einhverju leyti, eftir lit, gljástigi, ásetningaraðferð, yfirborðsáferð, birtu og sjónarhorni.
Stærri skemmdir eru lagfærðar með því að mála heila fleti að hornum, samskeytum og þess háttar.

Væntanleg útkoma
Matt yfirborð með jöfn áferð og daufum gljáa.
Þolir hreinsun, þar á meðal blettahreinsun, með vægum hreinsiefnum, mjúkum bursta, vatni og klút.
Sterkir og sérstaklega dekkri litir eru viðkvæmari fyrir sliti og snertingu en ljósir litir.
Smit frá dekkri litum sökum of mikilla litarefna getur átt sér stað.
Einangrar ekki blæðingar frá kvistum og vatnsleysanlegum litum, vatns- eða nikótínblettum.
Sýndu varúð og settu ekki hluti á yfirborðið fyrr en málningin hefur að fullu harðnað.

Ábendingar
Ef allt innihald umbúðanna er ekki notað í einni vinnulotu er mælt með því að vinna úr sérstakri fötu eða málningarbakka frekar en beint úr upprunalegu umbúðunum, þar sem endurtekin opnun og snerting við loft getur haft áhrif á eiginleika og geymsluþol málningarinnar.
Hellið því aðeins því magni af málningu sem þarf í sérstaka fötu eða málningarbakka.
Notið eftir þörfum poka eða innlegg til að halda málningarbakkanum eða fötunni hreinni.
Haldið málningunni yfirbreiddri í hléum til að koma í veg fyrir að hún þorni.
Ekki hella málningarleifum aftur í upprunalegu umbúðirnar.
Til að lágmarka sóun er mælt með því að hella aðeins upp því magni af málningu sem þarf hverju sinni.
Við geymslu getur verið hentugt að hella málningunni í minni, vel lokað ílát sem hentar því magni sem eftir er.

Gæðastýring og sérskilyrði

Litur
Sá aðili sem framkvæmir verkið ber ábyrgð á að yfirfara og samþykkja valinn lit, þar með talið að tryggja staðfestingu þriðja aðila áður en varan er notuð.
Ógallaðar vörur og litablöndur eru ekki endurgreiddar.

Litafrávik
Frávik innan vikmarka sem tengjast framleiðslulotum, litblöndun og þykkt laga geta valdið smávægilegum litbrigðamun.
Viðgerð sem gerð er með efni úr sömu fötu getur verið með öðru litbrigði ef upprunalega yfirborðið hefur orðið fyrir óhreinindum, sliti eða öðrum áhrifum frá umhverfinu.

Viðgerð
Fjarlægið minniháttar bletti og óhreinindi með hreinsun.
Viðgerð með málningu er framkvæmd með því að mála heila fleti að hornum, samskeytum og þess háttar.
Blettaviðgerðir með málningu má búast við að verði sýnilegar að einhverju leyti, eftir lit, gljástigi, ásetningaraðferð, yfirborðsáferð, birtu og sjónarhorni. Notið sömu vöru og lotunúmer og upphaflega var notað.
Skemmdir og viðgerðir skulu lagfærðar eftir þörfum með viðeigandi efnum.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.
Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.
Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.
Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.
Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.
Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.
Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Viðbótar upplýsingar

Varan uppfyllir kröfur M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	100% akrýlmálning
Gljái	Mött;5
Eðlisþyngd (kg/l)	1.49
Þurrefnisinnihald vigt %	61
Þurrefnisinnihald rúmmál %	42
Efnisnotkun (m²/l)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Snertiþurrt við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	1
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	4
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
Heildarlosun samkv. EN16000-9:2006: (< µg/m²h eftir 28 daga)	10
Flokkað samkvæmt EN 13300	Wet abrasion resistance: R class 1 Contrast ratio: H10 class 2 (at 8 m2/l) Gloss: G4 dead-matt Maximum grain size: S1 fine
Eldvarnar viðmið	B-s1, d0
þynning	Vatn, er venjulega ekki þynnt
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/a): 30 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

október 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2026