

Filler Allround

Produktbeskrivelse

Allround sparkel til tørre rom. Inneholder lette fyllstoffer med optimerte påføringsegenskaper. Ferdigbehandles med veggkledning og/eller egnet tak- eller veggmalning i ønsket farge og glans.

- Rullesparkel med maksimal fyllevne
- Optimerte påføringsegenskaper
- Svanemerket



Merking



Anvendelse

Flekk- og finsparkling ved utjevning av puss, betong, lettbetong, kartongkledde gipsplater og tidligere malte overflater.

Utfylling og armering av samlinger med Flügger godkjent CE-merket gipsteip og utfylling av skruerull på kartongkledde gipsplater.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing, sliping og avstøving.

Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.

Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.

Harde, glatte underlag mattslipes.

Sparkelmassen påføres og utjevnes.

Gipsplateskjøter avstøves og sparkles og gipstape vendes med den prefabrikerte bretten innover mot samlingen, trykkes fast med sparkel og presses ned i den våte sparkelmassen.

Sparkeltapen presses så langt inn at det avsettes et tynt lag sparkelmasse på utsiden av sparkelteipen.

I samme arbeidsgang skrapesparkles over sparkeltapen.

Etter tørking sparkles skjøter og skruerull to ganger.

Overflaten slipes og grunnes eller grunnmales før videre behandling.

Påføring

Påfør med sparkelrull og jevn ut med bredsparkel.

Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse.

Påfør tilstrekkelig mengde, bearbeid og jevn ut sparkelmassen.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Risiko for svinn hvor sparkelmassen ikke er gjennomtørr før videre behandling.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Grå, jevn overflate klar til videre behandling med veggkledning og/eller egnet tak- eller veggmaling i ønsket farge og glans.

OBS!

Gipsplatene skal være satt opp i henhold til produsentenes anvisninger og standarder.

Se Flügger arbeidsanvisning for gipskartongplater, sparkling av samlinger.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye sparkel du trenger.

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring.

Sparkel og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende sparkel på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Supplerende Info

Produktet oppfyller kravene i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

CE claims:

EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)

EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 3A

Anbefalet slibning med korn 120-150 og medium hastighet.

Opfylder CE krav til EN 15824, Fuldspartling

Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Farge (sparkel)	Lysegrå
Densitet (kg/l)	1,26
Tørstoff vekt (%)	65
Tørstoff vol (%)	55
Nominell rekkeevne (m²/l)	0,5
Nominell rekkeevne ved 2 mm lagtykkelse (litr./m²)	2
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	16
Vedheft på betong	0,85
Lagtykkelse (nominell mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

mars 2026

Erstatter TDS Versjon

januar 2026