Filler Perform M

Produktbeskrivelse

Medium rullespartel til tørre rum. Indeholder lette fyldstoffer med optimerede påføringsegenskaber. Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.



- **Rullespartel**
- **Godkendt til Fermacell**
- **Lys grå**

Mærkninger

Anvendelse

Fuldspartling ved udjævning af puds, beton, letbeton og tidligere malede overflader, og som finishspartel på fibergipsplader opsat med fuldlimede samlinger eller kartonklædte gipsplader, hvor samlingerne er grundspartlet med Filler Pro 696 eller Filler Pro LB ilagt godkendt gipstape.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Spartelmassen påføres og udjævnes.
Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.

Påføring

Påfør med spartelrulle og udjævn med bredspartel.
Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.
Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.
Gennemfør altid prøvebehandling til kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Jævn overflade til videre behandling.

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget spartel der skal anvendes.
Fjern mest mulig spartel fra værktøj inden rengøring.
Spartel og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende spartel korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Opbevares frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Anbefalet opbevaringstemperatur +5 °C til +30 °C.
Produktet skal tempereres til arbejdstemperatur før anvendelse.

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Kulør (spartel)	Lys grå
Massefylde (kg/l)	1.07
Tørstof vægt (%)	55
Tørstof vol. (%)	52
Nominel rækkeevne ved 2 mm lagtykkelse (ltr./m²)	2
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage)	110
Vedhæftning på beton (MPa)	0,41
Lagtykkelse (nominel mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

juni 2026