

Facade Silicate Level

Produktbeskrivelse

Hvitpigmentert, finkornet og fyllende silikatgrunning som effektivt jevner ut mindre ujevnheter i underlaget. Grunningen er strukturutjevner, fyller sprekker og forsterker vedheften. Den gir struktur og er derfor spesielt godt egnet til optisk utjevning av ujevnt eller avskrapet puss samt til etterbehandlede pussede områder.

- Forsterker vedheften
- Finkornet struktur
- Utjevner mindre forskjeller



Merking



Produktet er en deklartert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Brukes som grunnings- eller mellomstrøk på f.eks. kalkpuss, kalksementpuss, sementpuss og overflater som tidligere er behandlet med silikatmaling. Kan også brukes i system med Flügger Facade Impredur.

Egner seg også til ikke-mineralske (organiske), svakt kalkholdige og sugende overflater, f.eks. gipsplater, mineralske sparkelprodukter og gamle, svakt kalkholdige underlag på silikat-, silikon- eller akrylbasis.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Overflaten skal være hvittørr uten vesentlig avsmittning og saltutblomstringer.

Nye ubehandlede mineralholdige underlag og sparkelmasser skal herde minst 4 uker før behandling.

Tynnpusset teglstein må tidligst behandles etter 2 år.

Utvasking av salter og andre vannoppløselige komponenter skal være avsluttet.

Oppstigende grunnfukt eller oppfukting fra vannfeller, sprekker, fremspring, uavdekkede murkroner eller andre konstruksjonsdetaljer må ikke forekomme.

Behandling

Løs maling og puss fjernes ved rensing.

Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Facade Clean.

Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.

Større revner og skader skal være utfylt med kalk/sementbasert materiale.

Nye underlag og sugende overflater grunnes med Flügger Facade Silikatprimer.

Påføring

Rull.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.

Er sprekker ikke fylt ved 1 påføring, gjentas behandlingen.

Den utfyllende evnen forbedres ved tykkere lag.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Unngå å arbeide i direkte sollys og på veldig varme overflater.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Matt dekket overflate med finkornet struktur.

Ferdigbehandles med Flügger Facade Sol-Silikatmaling.

Tips

Dersom hele emballasjens innhold ikke brukes i én arbeidsoperasjon, anbefales det å arbeide fra en separat bøtte eller malerkar i stedet for direkte fra originalemballasjen, da gjentatt åpning og eksponering for luft kan påvirke malingens egenskaper og holdbarhet.

Hell derfor kun den nødvendige mengden maling over i en separat bøtte eller malerkar.

Bruk eventuelt poser eller innlegg for å holde malerkaret eller bøtten rent.

Hold malingen tildekket under pauser for å unngå inntørking.

Unngå å helle malingsrester tilbake i originalemballasjen.

For å minimere svinn anbefales det fortløpende kun å helle opp den mengden maling som er nødvendig.

Ved lagring kan malingen med fordel helles over i en mindre, tett lukket emballasje som passer til mengden.

OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Dekk til glass, klinker, naturstein og lignende, og fjern sprut umiddelbart mens det fortsatt er vått.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Supplerende Info

Oppfyller DIN 18363, dvs. maks. 5 % innhold av organisk materiale

Tekniske data

Glans	Helmatt;2
Densitet (kg/l)	1,6
pH	10,4
Nominell rekkeevne (m²/l)	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Fortynning	Brukes normalt ufortynnet. Maks. 15 % vann eller Flügger Facade Silicate Primer.
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/c): 40 g/l (2010) Product VOC: max 30 g/l
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Germany

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

august 2026