

Vindueskitt

Produktbeskrivelse

Flügger Vinduskitt er en oljebasert kitt i bruksklar konsistens.

- Bruksklar oljebasert kitt
- Fester godt til tre og glass
- Brukes til kitting av vinduer



Anvendelse

Anvendes innen og utendørs til kitting av vinduer, samt til tetting av mindre hull i treverk.

Skal overmales.

Underlag

Må være rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

Behandling

Rens, slip og fjern løstsittende materiale og maling.

Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes ved rengjøring.

Nye sugende, porøse eller misfargede underlag grunnes.

Kitt påføres og utjevnes.

Kan overmales så snart hinnen har oppnådd en tilstrekkelig tykkelse.

Bør overmales 1-2 mm inn på glasset.

Påføring

Påfør med fugepistol.

Fugepatronens gjengetopp skjæres av.

Spissen tilpasses med skrått snitt, < fugebredde.

Lett å bearbeide, trykkes på plass og gattes med fugegummi eller fugepinne og vann før fugen danner skinn.

Tilpass valg av verktøy til fugens bredde.

Overskytende fugemasse fjernes mekanisk.

Bruk ev. tildekningsteip som fjernes umiddelbart etter påføring.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Jevn overflate for videre behandling.

Miljøinformasjon

Fjern så mye fugemasse som mulig fra verktøyet før rengjøring.

Ikke hell rester av fugemasse i avløpet; lever det inn på den lokale gjenvinningsstasjonen.

Minimer malingsavfallet ved å beregne på forhånd hvor mye du trenger.

Oppbevar overskuddsfugemasse på riktig måte, slik at restene kan brukes på nytt og miljøpåvirkningen dermed minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Supplerende Info

Holdbarhet: 24 måneder i ubrutt emballasje.

Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Densitet (kg/l)	2.1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	48
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Volum Svinn (%)	15
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

september 2026

Erstatter TDS Versjon

mai 2024